

Scheda Tecnica



Calce Idrata Calcica EN 459-1 CL 90 S

CALME SPA - Stabilimento di Marcellinara

Requisiti Chimici

Metodo di Prova

(CaO + MgO)	≥ 90 %	UNI EN 196-2:2013
SO ₃	≤ 2 %	UNI EN 196-2:2013
MgO	≤ 5 %	UNI EN 196-2:2013
CO ₂	≤ 7 %	UNI EN 459-2:2010
Acqua Libera	≤ 2 %	UNI EN 459-2:2010

Requisiti Fisici

Metodo di Prova

Stabilità	≤ 20 mm	UNI EN 459-2:2010
Penetrazione	> 10 e < 50 (mm)	UNI EN 459-2:2010
Finezza Passante 0,2 mm	≤ 2 %	UNI EN 459-2:2010
Finezza Passante 0,09 mm	≤ 7 %	UNI EN 459-2:2010
Contenuto d'aria	≤ 12 %	UNI EN 459-2:2010

Proprietà Fisico-Chimiche

Stato fisico	Solido in polvere	
Colore	Biancastro	
Odore	Nessuno	