

Scheda Tecnica



Calce Viva Calcica EN 459-1 CL 90 Q

CALME SPA - Stabilimento di Marcellinara

Requisiti Chimici		Metodo di Prova
(CaO + MgO)	≥ 90 %	UNI EN 196-2:2013
SO ₃	≤ 2 %	UNI EN 196-2:2013
MgO	≤ 5 %	UNI EN 196-2:2013
CO ₂	≤ 4 %	UNI EN 459-2:2010
Calce Libera	≥ 80 %	UNI EN 459-2:2010

Requisiti Fisici		Metodo di Prova
Stabilità	Passa	UNI EN 459-2:2010
Reattività	Passa	UNI EN 459-2:2010
Finezza Passante 0,2 mm	≥ 70 %	UNI EN 459-2:2010
Finezza Passante 0,09 mm	≥ 50 %	UNI EN 459-2:2010

Proprietà Fisico-Chimiche

Stato fisico	Solido in polvere	
Colore	Biancastro	
Odore	Nessuno	