

Scheda Tecnica



Calce Semi Idrata Dolomitica per Costruzioni
EN 459-1 DL 85-S1

CALME SPA - Stabilimento di Marcellinara

Requisiti Chimici

Metodo di Prova

(CaO + MgO)	$\geq 85 \%$	UNI EN 196-2:2013
SO ₃	$\leq 2 \%$	UNI EN 196-2:2013
MgO	$\geq 30 \%$	UNI EN 196-2:2013
CO ₂	$\leq 7 \%$	UNI EN 459-2:2010
Acqua Libera	$\leq 2 \%$	UNI EN 459-2:2010

Requisiti Fisici

Metodo di Prova

Stabilità	Passa	UNI EN 459-2:2010
Penetrazione	> 10 e < 50 (mm)	UNI EN 459-2:2010
Finezza Passante 0,2 mm	$\leq 2 \%$	UNI EN 459-2:2010
Finezza Passante 0,09 mm	$\leq 7 \%$	UNI EN 459-2:2010
Contenuto d'aria	$\leq 12 \%$	UNI EN 459-2:2010

Proprietà Fisico-Chimiche

Stato fisico	Solido in polvere	
Colore	Biancastro	
Odore	Nessuno	